



2023-04-23
Produktblad från Rala

RALA

Beele Tätningsystem Nofirno Tätningsmassa

Beele Tätningsystem Nofirno Tätningsmassa är ett flexibelt, säkert och miljövänligt tätningsalternativ för alla typer och former av genomföringar. Några enkla komponenter utgör systemet och med dessa kan både enkla och svårlösta tätningar fås på plats.

En komponent är Nofirno Tätningsmassa den är tillverkad i en miljövänlig, höglastisk och silikonliknande blandning. Det är utvecklat, provat och utvalt för att t ex inte avge några volatila organiska ämnen (VOC) under hela tätningens livstid.

Nofirno Tätningsmassa fungerar som tätningsmedel, vilket omger stödhylsorna, och som ytskikt på tätningen.


Levereras i en tub med pip som gör att det går att komma åt mellan t ex rör och kablar om det är flera i samma genomföring. Använd t ex fogpistol vid applicering.



Egenskaper för Beele Tätningsystem Nofirno:

Tätningar genomförda med Beele Tätningsystem Nofirno

- skyddar mot vatten, gnagare, kemikalier, gas och rök
- ger ett skonsamt skydd mot mekanisk påverkan
- är brandtålig, korroderar inte, klarar radioaktivitet, UV-beständig
- rekommenderad i Byggvarubedömningen



Förberedelser

Ytorna ska vara rena från grus, damm och oljor vid applikationen.

Artiklar

Benämning

Nofirno Tätningsmassa, 310 ml, Grå

Nofirno Tätningsmassa, 310 ml, Röd

Tätningsmassan kan fås i fler färger på förfrågan.

Rala Art Nr

6500111

6500107

E-nr

14 578 56

14 578 58



Produktdata

Vikt	1,42 – 1,52 Mg/m ³
Härdning	0,5 – 1 timma beroende av luftfuktighet och temperatur
Appliceringstemperatur	-25° till +60° C
Brukstemperatur	-50° till +180° C
Brottgräns	1,5 MPa
Förlängning vid brott	200%
Hårdhet	35 - 45 Shore A (Härdat)
Elastisk deformation	ca 50%
Vattentryck	10 BAR
Motstånd mot	UV, ozon, arktiska förhållanden, vatten, bensin, diesel, radioaktivitet, gaser, gnagare
Åldring	Testad för 50 års teknisk livslängd
Brandklass	EI30 och uppåt, beroende på montageteknik
Levereras i	310 ml i patroner
Lagring	Lagras torrt i temperaturer från 5 - 30° C
Hållbarhet	Garanterat 6 månader. Vid bruk senare än 6 månader efter produktionsdatum skall härdnings- och limegenskaper kontrolleras innan applicering.
BVB ID	145085
CE-märkning	Uppfyller krav enligt ETAG 026 part 2 (Beele Tätningssystem Nofirno)