



2021-05-17  
Produktblad från Rala

# RALA

## Nofirno Tätningssmassa

Nofirno Tätningssystem är ett flexibelt, säkert och miljövänligt tätningssystem för alla typer och former av genomföringar. Några enkla komponenter utgör systemet och med dessa kan både enkla och svårlösta tätningar fås på plats.

Nofirno Tätningssystem består dels av stödhylsor och en miljövänlig, höglastisk, silikonbaserad (1-komponent) massa som inte avger några silikongaser.

Nofirno Tätningssmassa fungerar som tätningsmedel, vilket omger hylsorna, och som ytskikt på tätningen.

Levereras i en tub med pip som gör att det går att komma åt mellan t ex rör och kablar om det är flera i samma genomföring. Använd t ex fogpistol vid applicering.

### Egenskaper för Nofirno Tätningssystem:

Tätningar genomförda med Nofirno Tätningssystem

- skyddar mot vatten, gnagare, kemikalier, gas och rök
- ger ett skonsamt skydd mot mekanisk påverkan
- är brandtålig, korroderar inte, klarar radioaktivitet, UV-beständig

## Förberedelser

Ytorna ska vara rena från grus, damm och oljor vid applikationen.

## Artiklar

### Benämning

Nofirno Tätningssmassa, 310 ml, Grå

Tätningssmassan kan fås i fler färger på förfrågan.

### Rala Art Nr

6500111

### E-nr

14 578 56





## Produktdata

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vikt                    | 1,42 – 1,52 Mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Härdning                | 0,5 – 1 timma beroende av luftfuktighet och temperatur                                                                                       |
| Appliceringsstemperatur | -25° till +60° C                                                                                                                             |
| Brukstemperatur         | -50° till +180° C                                                                                                                            |
| Brottgräns              | 1,5 MPa                                                                                                                                      |
| Förlängning vid brott   | 200%                                                                                                                                         |
| Hårdhet                 | 35 - 45 Shore A (Härdat)                                                                                                                     |
| Elastisk deformation    | ca 50%                                                                                                                                       |
| Vattentryck             | 10 BAR                                                                                                                                       |
| Motstånd mot            | UV, ozon, arktiska förhållanden, vatten, bensin, diesel, radioaktivitet, gaser, gnagare                                                      |
| Åldring                 | Testad för 50 års teknisk livslängd                                                                                                          |
| Brandklass              | EI30 och uppåt, beroende på montageteknik                                                                                                    |
| Levereras i             | 310 ml i patroner                                                                                                                            |
| Lagring                 | Lagras torrt i temperaturer från 5 - 30° C                                                                                                   |
| Hållbarhet              | Garanterat 6 månader. Vid bruk senare än 6 månader efter produktionsdatum skall härdnings- och limegenskaper kontrolleras innan applicering. |